

MESTER Bőr és Cipő Ragasztó

Kiadás kelte: 2019. március 11.

A termék rövid leírása:

Poliuretán bázisú, nagy rugalmasságú ragasztó.

Kiszerezési egység:

50 ml, 25 db/doboz

Színválaszték: átlátszó**Tulajdonságok:**

- tartósan rugalmas marad,
- öregedésálló,
- víz – és hőálló,
- könnyen, gyorsan, egyszerűen használható.

Alkalmazási terület:

- bőr és műbőr termékek gyártása, javítása,
- PVC, gumi, poliuretán anyagokhoz,
- nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet.

Feldolgozás:

Ajánlott egy teszt elvégzése egy kevésbé látható helyen.

+5 °C - +25°C ragasztó, alap és környezeti hőmérséklet között használja.

A tubus menetes végét lyukassza ki a kupak segítségével.

A felületeket csiszolópapírral dörzsölje fel és a ragasztó felhordása előtt tisztítsa meg. A ragasztót mindkét felületre vékonyan kell felhordani és kb. 30-60 perc elteltével nyomja össze erősen kb. 30 másodpercen keresztül.

Porózus felület esetén az első réteg felhordása után várjuk meg a teljes száradást, majd hordjunk fel még egy réteg ragasztót. Kb. 30-60 perc elteltével nyomja össze erősen kb. 30 másodpercen keresztül.

Használat után csavarja vissza a kupakot.

A teljes ragasztóerőt 48 óra alatt éri el.

Anyagszükséglet:

A ragasztandó felület nagyságától, valamint a felület egyenetlenségétől függően.

Fugaméret

-

Fontos utasítások:

Figyelem! Gyermekektől tartsa távol! Gondoskodjon a szellőztetésről, míg a ragasztó jellegzetes szagát érzi.

Alkalmazásakor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Tisztítás:

A friss ragasztót acetonnal, a megkötöttet csak mechanikus úton távolíthatja el.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

Fajsúly:	0,86 ± 0,05 kg/l
Feldolgozási hőmérséklet:	+ 5 °C - + 25 °C (ragasztó, alap és környezeti hőmérséklet közt)
Szavatossági idő:	48 hónap (0 °C - +30 °C között, eredeti, zárt csomagolásban)
Teljes kötési idő (normál hőmérsékleten):	48 h
Feldolgozási hőmérséklet:	+ 5 °C - + 25 °C (ragasztó, alap és környezeti hőmérséklet közt)

Megkötés után:

Szakítószilárdság:	4,5 kg/cm ²
Hőállóság:	-20 °C - +80 °C

Biztonsági szempontok:

Csak jól szellőztetett helyiségben használható.

Munka közben ne dohányozzunk és ne együnk.

A terméket gyermekek elől el kell zárni!

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegyük figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.