

MESTER Kontakt Ragasztó

Kiadás kelte: 2019. március 07.

A termék rövid leírása:

Oldószeres kontakt ragasztó.

Kiszerezési egység:

50 ml, 25 db/doboz

Színválaszték: sárga**Tulajdonságok:**

- tartósan rugalmas marad,
- öregedésálló,
- víz – és hőálló,
- könnyen, gyorsan, egyszerűen használható,
- nem tartalmaz toluolt és ciklohexánt.

Alkalmazási terület:

Alkalmas a legtöbb építési anyag kül- és beltéri ragasztására, szög és csavarmentes rögzítésére. Szinte mindenféle felületre és építési anyaghoz használható: fa, kerámia, kő, PVC, parafa, természetes- és műbőr, szövet. Alkalmas burkolatok, dekorációs lapok, lemezek, lécek, kerámia csempe, párkányok ragasztására. Nem alkalmas polisztirol termékek, illetve PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsuk el.

Feldolgozás:

+18 °C - +25 °C ragasztó, alap és környezeti hőmérséklet között használja.

A tubus menetes végét lyukassza ki a kupak segítségével. A ragasztandó felületekre vékony rétegben hordja fel az anyagot egy erős sörtéjű ecset segítségével.

Ha a felületek porózusak, az összenyomás előtt hagyja száradni kb. 10 percet, majd kenjen rá egy új réteg ragasztót. 10–15 perc elteltével erősen nyomja össze a felületeket.

A ragasztás kb. 24 óra elteltével éri el a végleges ragasztó erőt.

Használat után csavarja vissza a kupakot.

Anyagszükséglet:

A ragasztandó felület nagyságától, valamint a felület egyenetlenségétől függően.

Fugaméret

-

Fontos utasítások:

Figyelem! Gyermekektől tartsa távol! Gondoskodjon a szellőztetésről, míg a ragasztó jellegzetes szagát érzi.

Alkalmazásakor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Tisztítás:

A szerszámokról a meg nem kötött ragasztó Nitro hígítóval vagy acetonnal, a megkötött anyag csak mechanikus úton távolítható el.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

Fajsúly:	0,89 +/- 0,05 kg/l
Feldolgozási hőmérséklet:	+ 18 °C - + 25 °C
Szavatossági idő:	48 hónap (0 °C - +30 °C között, eredeti, zárt csomagolásban)

Megkötés után:

Hőállóság:	-40 °C - +70 °C
------------	-----------------

Biztonsági szempontok:

Csak jól szellőztetett helyiségben használható.

Munka közben ne dohányozzunk és ne együnk.

A terméket gyermekek elől el kell zárni!

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegyük figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.