

MESTER Pillanatragasztó 2 g

Kiadás kelte: 2019. március 12.

A termék rövid leírása:

Speciális, cianoakrilátot tartalmazó pillanatragasztó.

Kiszerezési egység:

2 gramm, 24 x 2 gramm/gyűjtődoboz

Színválaszték: átlátszó**Tulajdonságok:**

- egykomponensű
- gyorsan kötő
- vízálló
- keményre köt
- levegő páratartalmának hatására polimerizálódik
- nem szerkezeti ragasztó

Alkalmazási terület:

Fa, karton, papír, fém, kerámia, porcelán, üveg, textil és egyes műanyag felületek gyors ragasztása. Kiválóan alkalmas modellezéshez.

Nem alkalmas: polietilén, polipropilén, szilikon és teflon ragasztására.

A felület előkészítése:

A ragasztandó felületeket zsírtól, olajtól és mindenféle más szennyeződéstől meg kell tisztítani. Győződjünk meg róla, hogy a ragasztandó felületek szorosan illeszkednek.

Feldolgozás:

A tubus menetes végét lyukassza ki a kupak segítségével, és csavarja rá a menetes csőrt. A ragasztót kis mennyiségben használja: a legjobb eredményt egyenletesen eloszlatott, vékony filmréteggel érheti el. A ragasztót az egyik ragasztandó felületre vékonyan hordja fel, és azonnal nyomja össze. A ragasztandó anyagokat a felülettől függően 1-2 percig tartsa összenyomva.

Ügyeljünk arra, hogy a préselés ideje alatt a ragasztandó felületek ne mozduljanak el. A teljes kötési szilárdság 12 óra alatt alakul ki. A két felület közül kifolyt ragasztót azonnal távolítsa el. Használat után azonnal jól zárja vissza a tubust. Ha hosszabb ideig nem használja a ragasztót, akkor a csőr végén kialakult elzáródást tiszta tűvel szüntetheti meg.

Anyagszükséglet:

–

Fugaméret

-

Fontos utasítások:

Figyelem! Gyermekektől tartsa távol! Gondoskodjon a szellőztetésről, míg a ragasztó jellegzetes szagát érzi.

Alkalmazásakor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Tisztítás:

A még meg nem kötött ragasztót metilalkohollal el lehet távolítani. A megkötött ragasztó csak mechanikai úton (csiszolás, kaparás) távolítható el.

MESTER Pillantragasztó 2 g

Kiadás kelte: 2019. március 12.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

Halmazállapot:	folyékony
Feldolgozási hőmérséklet:	+ 5 °C - + 25 °C (ragasztó, alap és környezeti hőmérséklet közt)
Nyitott idő:	10 sec
Teljes kötési idő (normál hőmérsékleten):	12 h
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban):	24 hónap (5 °C - +30 °C között, eredeti, zárt csomagolásban)

Megkötés után:

Szakítószilárdság:	150-200 kg/cm ²
Hőállóság:	-50 °C - + 80 °C

Biztonsági szempontok:

Csak jól szellőztetett helyiségben használható.

Munka közben ne együnk.

A terméket gyermekek elől el kell zárni!

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegyük figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.