

**MESTER Univerzális Ragasztó**

Kiadás kelte: 2019. március 08.

**A termék rövid leírása:**

Széles körben használható, polimer bázisú ragasztó.

**Kiszerezési egység:**

50 ml, 25 db/doboz

**Színválaszték:** átlátszó**Tulajdonságok:**

- oldószert nem tartalmaz,
- tartósan rugalmas marad,
- öregedésálló,
- kül- és beltérben használható,
- vízálló.

**Alkalmazási terület:**

Szinte mindenféle felületre és építési anyaghoz használható: fa, beton, kő, kerámia, csempe, üveg, PVC, polisztirol, parafa, pozdorja, OSB, MDF, műbőr, szőnyeg, valamint mész és cement tartalmú anyagok. Alkalmas burkolatok, dekorációs lapok, lemezek, lécek, kerámia csempe, párkányok, szőnyeg ragasztására. Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására.

**A felület előkészítése:**

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmesmentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsuk el.

**Feldolgozás:**

Ajánlott egy teszt elvégzése egy kevésbé látható helyen. Legalább az egyik felület legyen nedvszívó. A ragasztót pontszerűen vagy kigyóvonásban hordja fel az aljzatra vagy a ragasztandó felületre. Erősen nedvszívó felületre pár perc elteltével hordjon fel még egy réteget. A ragasztandó felületeket kb. 30-60 másodperc elteltével erősen nyomja össze, és rögzítse kb. 1 órán keresztül.

A ragasztás kb. 24 óra elteltével éri el a végleges ragasztó erőt.

Használat után csavarja vissza a kupakot.

**Anyagszükséglet:**

A ragasztandó felület nagyságától, valamint a felület egyenetlenségétől függően.

**Fugaméret**

-

**Fontos utasítások:**

Figyelem! Gyermekektől tartsa távol! Gondoskodjon a szellőztetésről, míg a ragasztó jellegzetes szagát érzi.

Alkalmazásakor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

**Tisztítás:**

A friss ragasztót Denaturált szesszel, a megkötöttet csak mechanikus úton távolíthatja el.

**Műszaki adatok:**

Megkötés előtt:

Fajsúly:	0,95 ± 0,05 kg/l
Feldolgozási hőmérséklet:	+ 5 °C - + 30 °C (ragasztó, alap és környezeti hőmérséklet közt)
Szavatossági idő:	48 hónap (0 °C - +30 °C között, eredeti, zárt csomagolásban)
Teljes kötési idő (normál hőmérsékleten):	24 h

Megkötés után:

Szakítószilárdság:	3 kg/cm <sup>2</sup>
--------------------	----------------------

**Biztonsági szempontok:**

Csak jól szellőztetett helyiségben használható.

Munka közben ne dohányozzunk és ne együnk.

A terméket gyermekek elől el kell zárni!

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegyük figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.