

**MESTER Barkács Ragasztó**

---

**A termék rövid leírása:**

Oldószermentes, diszperziós ragasztó tubusban

**Kiszerezési egységek:** 300 g, 12 db/karton

**Alkalmazási területek:**

Különbféle anyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra. Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb. Beltéri használatra. Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re.

**Műszaki adatok:**

Nyersanyagbázis: copolymer műanyag diszperzió, töltőanyagok

Sűrűség: kb. 1,3 g/cm<sup>3</sup>

Ph érték: 7-8

Kiadósság: kb. 300-500 g/m<sup>2</sup>

**Alapok előkezelése:**

A ragasztandó felület legyen száraz, tiszta, portól, zsirtól, egyéb szennyeződéstől mentes. Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!

**Használati utasítás:**

A ragasztót kigyóvonalban vagy pontszerűen hordjuk fel a felületre. zt követően a felületeket jól nyomjuk össze. A nehéz tárgyakat alátámasztással is biztosítuk a teljes megkötésig.

A beszennyeződött felületet és a szerszámokat megkötés előtt vízzel mossuk le.

Alkalmazásakor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

**Tárolás:** Hűvös, fagymentes helyen.

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.