

MESTER Díszléc Stukkó Ragasztó

Kiadás kelte: 2016. október 20.

A termék rövid leírása:

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű ragasztóanyag, kül- és beltérben való használatra, speciálisan polisztirol anyagok ragasztására.

Kiszerezési egység:

310 ml, 12 db/karton

Színválaszték: fehér**Tulajdonságok:**

- akril diszperziós alapú ragasztóanyag
- átfesthető, vakolható
- csiszolható
- oldószermentes, nem tartalmaz izocianátot, szilikont
- szagtalan, öregedésálló, UV-álló
- pasztaszerű állagú
- gyors kezdeti tapadóerővel rendelkezik

Alkalmazási terület:

Díszléc, profilok felerősítésére, hőszigetelő polisztirol lemezek, anyagok ragasztására használható. Alkalmos továbbá fa és más nedvszívó anyagok ragasztására pl. gipszprofilok.

A ragasztóanyag alkalmas:

- Polisztirol lemezek, polisztirol díszítések, stukkóprofilok, díszléc, lábazati lécek ragasztására
 - Jól tapad purhabra, giszkartonra, farostlemezre
 - Polisztirol anyagok ragasztása alapozással, vagy festéssel ellátott fémre, ásványi alapokra
- Ne használjuk márvány, natúr kő, nem kezelt fémfelületeken, valamint tartós vízterhelés alatt álló, vagy annak kitett helyeken, továbbá PE, PP és PTEF (teflon) anyagok esetén.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmesmentes felületek esetén használjuk, a laza rétegeket távolítsuk el.

Feldolgozás:

+5 °C- +40 °C alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használjuk.

A kartus menet fölötti kúpos részét vágjuk le, és csavarjuk rá a csőrt. A ragasztandó felület nagyságának megfelelően vágjunk le a csőr hosszából kb. 45°-os szögben.

Erősen nedvszívó, porózus alapokat célszerű vízzel hígított ragasztóanyaggal (1:3 - 1:4 arányban) alapozni.

Maximum 12 mm-es egyenetlenséget lehet a MESTER Díszléc Stukkó ragasztóval kiegyenlíteni.

Ragasztás módja:

A ragasztót egyenesen, kigyóvonásban, vagy pontszerűen vigyük fel. NE kenjük be a teljes felületet! Nagy felület esetén használjunk fogazott glettvasat.

Még vastagabb ragasztóréteg esetén is történjék meg a ragasztás a ragasztó felhordása után legkésőbb 15 percn belül. Amennyiben a ragasztás a bőrképződés után történik, toljuk el a ragasztandó felületeket, hogy a keletkezett bőrt felszakítsuk. Korrekció csak rövid ideig lehetséges.

Nehezebb tárgyak ragasztása esetén a megkötésig támasszuk alá.

Anyagszükséglet:

A felhasználás módjától és a felület egyenetlenségétől függ.

Fugaméret: -

MESTER Díszléc Stukkó Ragasztó

Kiadás kelte: 2016. október 20.

Fontos utasítások:

A kötési idő függ a hőmérséklettől, a levegő páratartalmától, a felhasznált anyag vastagságától, valamint az alap nedvszívó képességétől. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom lassítják a megkötést.

A ragasztandó felületek legalább egyikének nedvszívónak kell lennie. Amennyiben mindkét felület nem nedvszívó, abban az esetben a ragasztó kötési ideje a többszörösére emelkedik!

Kültéri ragasztás esetén a felragasztott tárgyat tömítsük körbe annak érdekében, hogy a csapadék ne folyjon a ragasztott felületek közé!

Tárolás: + 5 °C + 40 °C között. Fagytól óvjuk!

Tisztítás:

A friss ragasztóanyag nedves ronggyal, szivaccsal eltávolítható. A szerszámokat azonnal mossuk le vízzel. A megkeményedett ragasztó mechanikus úton távolítható el.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

Átkeményedési idő (23 °C, 50 % rel.páratart.)	≥ 1,5 mm/nap
Bőrképződési idő (23 °C, 50 % rel. páratart.)	5 perc
Fajsúly (DIN EN ISO 2811-1)	1,46 +/- 0,04 g/cm ³
Feldolgozási hőmérséklet (flakon és környezete)	+ 5°C - + 35 °C
Megfolyási ellenállás	≤ 2 mm
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban)	18 hónap (+5 - +40°C, fagyvédett helyen)

Megkötés után:

Shore A keménység (DIN 53505)	65 +/-6
Térfogat csökkenés (DIN EN ISO 10563)	max. 27 %

Biztonsági szempontok:

Alkalmazáskor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. A Biztonsági adatlapon megjelölteket vegyük figyelembe és tartsuk be. Figyelem! Gyermeektől óvjuk!

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.