

**A termék rövid leírása:**

Diszperziós, kenhető ragasztó beltéri használatra

**Kiszerezési egység:**

1 kg vödör (10 db/karton)

4 kg vödör

**Színválaszték:** bézs**Tulajdonságok:**

- Gyorsan és erősen tapad
- Megkötés után csiszolható
- Átfesthető
- Ellenáll a páratartalomnak
- Hőállósága: kiszáradás után +80 °C-ot is kibír
- Oldószermentes
- Nem veszélyes készítmény

**Alkalmazási terület:**

- Polisztirol anyagú: lapok, szigetelő és burkoló lapok, díszléc, dekorációk ragasztására
- Beltéri használatra, nedves helyiségekben is

**A felület előkészítése:**

A felületek legyenek szárazak, szennyeződésektől mentesek, az egyik legyen nedvszívó. Ragasztás előtt a repedéseket, hézagokat és egyenetlenségeket ki kell javítani. Az erősen nedvszívó, homokos, meszes alapokat mélyalapozóval elő kell készíteni, a laza, pergő részeket el kell távolítani.

**Feldolgozás:**

A ragasztót fogazott glettvassal (B2) egyenletesen hordjuk fel az alapra. A felragasztandó lapokat fektessük a nedves ragasztóra és nyomjuk rá. Mennyezetre történő ragasztás esetén ajánlatos a ragasztót a lapok hátoldalára kenni.

A ragasztó teljes kiszáradása után a ragasztott felületek festhetők, tapétázhatók. Amennyiben a felragasztott polisztirol felületet festeni vagy tapétázni szeretnénk, tapadóhíd felhordása ajánlott hígított ragasztóból (20% víz hozzáadásával, hengerrel).

**Anyagszükséglet:**

B2 glettvassal történő felhordás esetén: kb. 1 kg/1,5 m<sup>2</sup>

**Fontos utasítások:**

A ragasztó maradványait kiszáradás előtt távolítsuk el. Alkalmazásakor tartsuk be a szokott munkaegészségügyi szabályokat.

Ne használjuk, ha az alap és a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint + 5°C!

**Tisztítás:**

A felületekről a friss anyagot nedves kendővel távolíthatjuk el. A szerszámokat a használat után vízzel moshatjuk le. A megkötés után az anyagot mechanikai úton lehet eltávolítani.

**Műszaki adatok:**

Mégkötés előtt:

Fajsúly	1,70 g/cm <sup>3</sup>
pH Érték	8-9
Feldolgozási hőmérséklet (környezet)	+ 5°C - + 35 °C

Mégkötés után:

Hőállóság	max. + 80 °C
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban)	36 hónap (fagyveszélyes!)

**Biztonsági szempontok:**

Nem veszélyes készítmény

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.