

A termék rövid leírása:

Speciális, cianoakrilátot tartalmazó, egykomponensű, oldószermentes rendkívül gyorsan száradó ragasztó.

Kiszerezési egység:

3 gramm, 6 x 3gramm/bliszterkarton, 60 x 3 gramm/gyűjtődoboz

Színválaszték: átlátszó**Tulajdonságok:**

- egykomponensű
- oldószermentes
- gyorsan kötő
- hőállóság: - 30 °C - +90 °C között
- vízálló
- nem rugalmas
- nem oldószerálló
- levegő páratartalmának hatására polimerizálódik

Alkalmazási terület:

Fa, karton, papír, gumi, fém, kerámia, porcelán, bőr, textil és egyes műanyag felületek gyors ragasztása.

Nem javasolt: polietilén, polipropilén, szilikon és teflon ragasztására.

A felület előkészítése:

A ragasztandó felületeket zsírtól, olajtól és mindenféle más szennyeződéstől meg kell tisztítani. Fémek és műanyag tárgyak felületét célszerű előzetesen érdesíteni. Győződjünk meg róla, hogy a ragasztandó felületek szorosan illeszkednek, a köztük lévő hézag nem lehet több 0,2 mm-nél.

Feldolgozás:

Az egyik ragasztandó felületre "cseppenként" vigyük fel a szükséges ragasztómennyiséget és azonnal préseljük össze a ragasztandó tárgyakat. A felület anyagától függően a ragasztó egy percen belül megköt annyira, hogy a ragasztott felületek már nem mozdulnak el egymáson. Ügyeljünk arra, hogy a préselés ideje alatt a ragasztandó felületek ne mozduljanak el. A kipréselődött, felesleges ragasztómennyiséget távolítsuk el. A ragasztót szobahőmérsékleten, 40-70% relatív páratartalom mellett használjuk. Felhasználás előtt próbaragasztás javasolt.

Fontos utasítások:

A ragasztót kis mennyiségben használjuk: a legjobb eredményt egyenletesen eloszlatott, vékony filmréteggel érhetjük el. A ragasztó a felülettől függően 1-5 perc alatt megköt. A teljes kötési szilárdság 12-24 óra alatt alakul ki. A két felület közül kifolyt ragasztót azonnal töröljük le. Használat után azonnal jól zárjuk vissza. Ha hosszabb ideig nem használtuk a ragasztót, akkor a csőr végén kialakult elzáródást tiszta tűvel szüntethetjük meg. Alkalmazásakor tartsuk be a szokott munkaegészségügyi szabályokat.

Tisztítás:

A még meg nem kötött ragasztót acetonnal el lehet távolítani. A megkötött ragasztó csak mechanikai úton (csiszolás, kaparás) távolítható el.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

Halmazállapot	sűrű, viszkózus folyadék (gél)
Szag	enyhe, jellegzetes
Forráspont	60 °C
Oldhatóság vízben	nem oldódik
Viszkozitás (Brookfield, 25°C)	10 000 – 15 000 mPas
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban)	18 hónap

Megkötés után:

-

Biztonsági szempontok:

Veszélyt meghatározó összetevők: etil-2-cianoakrilát (EINECS-szám: 230-391-5), hidrokinon (EINECS-szám:204-617-8)

További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.