

MESTER Ragasztóhab kézi

Kiadás kelte: 2016. június 02.

A termék rövid leírása:

Poliuretán alapú, egykomponensű, hab. A környezet számára ártalmatlan hajtógázt tartalmaz.

Kiszerezési egység:

750 ml, 12 db/karton

Színválaszték: sárgás**Tulajdonságok:**

- könnyen feldolgozható,
- gyorsan kikeményedik,
- nagy a kihozatal,
- kitölti az egyenetlenségeket,
- gyorsan megköt,
- formatartó,
- hőszigetelő,
- hangszigetelő,
- jól tapad többféle alapra,
- átfesthető, csiszolható, vakolható,
- utánnyomásmentes,
- öregedésálló,
- fagyálló.

Alkalmazási terület:

- polisztirol hőszigetelő lapok ragasztása, tömítése, akár bitumenes alapokra is,
- párkányok, lépcsőlapok ragasztására is használható,
- jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre, OSB lapokra, gipszkartonra, bitumentartalmú rétegekre,
- nem alkalmazható földfelszín alatt jelentkező talajvízes, illetve víznyomásnak kitett helyzetekben,
- nem tapad PE, PP, PTFE (teflon) és szilikon felületekhez.

A felület előkészítése:

A felület legyen tiszta, leválasztóanyagoktól mentes, teherbíró és tapadóképes. Port, zsírt, olajat és laza rétegeket távolítsuk el.

Feldolgozás:

A palackot fektetett helyzetben, vízszintesen rázzuk fel kb. 30-szor. A ragasztandó felület szélétől 2 cm-re húzzunk körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd ha a felület mérete megengedi, a közepén még egyet hosszában.

1-3 perc után nyomjuk rá a ragasztandó felületre, igazítsuk el és biztosítsuk elmozdulás ellen.

A hőszigetelő tábla ragasztása esetén az esetlegesen keletkező közbenső és záró hézagokat is töltsük ki ragasztóhabbal.

2 óra kötés után a lapokat rögzíthetjük mechanikus úton.

Pincefal esetén legkésőbb 2 héten belül fel kell tölteni földdel a munkagödört.

Anyagszükséglet:

Polisztirol hőszigetelő táblák ragasztása esetén egy flakon kb. 10-13 m²-re elegendő előírászerű alkalmazás esetén.

Fugaméret

-

MESTER Ragasztóhab kézi

Kiadás kelte: 2016. június 02.

Fontos utasítások:

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Az aeroszolt nem szabad belélegezni.

Kerüljük a szemmel és a bőrrel történő érintkezést.

Használat közben viseljünk védőkesztyűt, mert a hab erősen ragaszt és a megkötés után már csak mechanikus úton távolítható el.

Tisztítás:

A friss habot MESTER Purhab Tisztító, a megkeményedett habot MESTER Purhab, Festék eltávolító segítségével, vagy mechanikus úton lehet eltávolítani.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

Bőrképződési idő (23 °C, 65 % rel. páratart.)	kb. 8 perc
Fajsúly	15-25 kg/m ³
Feldolgozási hőmérséklet (flakon)	+ 10°C - + 30 °C
Feldolgozási hőmérséklet (környezet)	+ 3 °C
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban)	12 hónap (20 °C)

Megkötés után:

Hőállóság	-40 °C és + 80 °C (rövid ideig + 120 °C)
Kiadósság	38 liter/750 ml
Nyomószilárdság (DIN 53421)	7-9 N/cm ²
Tűzvédelmi osztály DIN 4102	B3
Vághatósság	30 perc (2 cm szélességnél)

Biztonsági szempontok:

Veszélyesség: Ártalmas. Fokozattan tűzveszélyes.

A bedolgozás során védőkesztyű viselete szükséges, mivel a friss hab erősen ragad. Viseljünk védőszemüveget/arcvédőt. A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegyük figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.