

MESTER SZUPER Mindent Ragasztó

Kiadás kelte: 2020. május 27.

A termék rövid leírása:

Oldószer-, izocianát-, ftalátmentes, MS polimer bázisú ragasztóanyag porózus és nem porózus felületekre.

Kiszerezési egység:

290 ml, 12 db/karton

Színválaszték: fehér**Tulajdonságok:**

- a megkötés a levegő nedvességtartalmának hatására következik be,
- kitűnően tapad szinte minden felületen, kivéve: PA, PE, PP, teflon, akrilüveg, bitumenes felület,
- nagy kezdeti tapadás, erősen ragaszt,
- víz alatt történő ragasztásra is alkalmas, de állandó vízterhelésnek nem tehető ki,
- ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló,
- átfesthető bármilyen bázisú festékkel,
- megkötés után rugalmas és jól terhelhető,
- szilikonmentes,
- oldószermentes, nem okoz korróziót.

Alkalmazási terület:

Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható, mint pld. fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium, horgany, epoxy gyanta felületek. Nagyobb tükör ragasztására is alkalmas.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsuk el. A felület lehet nedves, vizes is.

Feldolgozás:

+5 °C - +40 °C anyag, alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használja. A kartus menet fölötti kúpos részét vágja le, és csavarja rá a csórt. A ragasztandó felület nagyságának megfelelően vágjon le a csőr hosszából kb. 45°-os szögben. Nem kell a teljes felületet bekenni, elég függőleges csíkokban vagy kígyóvonalszerűen felhordani, anélkül, hogy a ragasztó a ragasztandó tárgyon keretet képezzen. Alaposan nyomjuk össze a felületeket, nagyobb teher vagy feszültség esetén a ragasztó megkötéséig rögzítse, illetve támassa alá.

Anyagszükséglet:

Ragasztási szituáció függvénye.

Fugaméret

-

Fontos utasítások:**Tisztítás:**

Megkötés előtt a széleken a felesleges anyag spatulával eltávolítandó. A megkötött ragasztót mechanikus úton lehet eltávolítani, levágni.

Műszaki adatok:

A megadott értékek 23 °C-on és 50 % relatív páratartalom mellett értendők, amennyiben az adott érték mellett másképp nem jelezzük. Az értékeket befolyásolják környezeti tényezők, pl. hőmérséklet, relatív páratartalom, illetve a alapfelület fajtája és típusa, valamint annak jellemzői.

Megkötés előtt:

Anyagtípus:	MS-Polymer
Átkötési idő:	2,5-3 mm / nap (maximum)
Bőrképződési idő:	17 perc
Fajsúly (ISO 1183):	1,56 g/cm ³
Feldolgozási hőmérséklet (anyag, alap és környezet):	+ 5°C - + 40 °C
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban):	12 hónap (+5 °C - +25 °C között)

Megkötés után:

Hőállóság	-40 °C - + 90 °C
Szakítószilárdság (ISO 8339):	1,7 N/mm ²
Megengedett alakváltozás (ISO 11600):	20%
Rugalmassági modulus (100 % nyúlás esetén, ISO8339):	1,6 N/mm ²
Shore A keménység (ISO 868):	60
Szakadási nyúlás (ISO 8339):	110%

Biztonsági szempontok:

Nem veszélyes készítmény.

Alkalmazáskor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Bőrrel való hosszabb érintkezését kerülni kell. Ha az anyag szembe kerül, 15 percen keresztül bő mennyiségű vízzel kell öblíteni és ajánlatos orvoshoz fordulni. Figyelem! A gyermekeket óvja a terméktől!

További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.