

MESTER SZUPER Multi Ragasztó

Kiadás kelte: 2026. július 13.

A termék rövid leírása:

MS polimer bázisú ragasztóanyag porózus és nem porózus felületekre.
(Hibrid polimer technológia)

Kiszerelési egység:

290 ml, 12 db/karton

Színválaszték: fehér**Tulajdonságok:**

- univerzális felhasználás, erős ragasztás,
- megkötés után tartósan rugalmas és jól terhelhető,
- a megkötés a levegő nedvességtartalmának hatására következik be,
- kitűnően tapad szinte minden felületen, kivéve: PA, PE, PP, teflon, akrilüveg, bitumenes felület,
- ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló,
- átfesthető bármilyen bázisú festékkel (A teljes megkötés után. Minimum 48 órának el kell telnie a ragasztástól. Alkid festékeknél hosszabb száradási idő! Festési próba javasolt.),
- izocianát-, szilikon- és ftalátmentes,
- oldószermentes, nem okoz korróziót,
- alacsony károsanyag (VOC) kibocsátás: EMOCODE EC1 Plus .

Alkalmazási terület:

Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható, mint pld. fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, tégl, acél, réz, alumínium, horgany, epoxy gyanta felületek. Pl.: fa- és műanyag lécek, díszlécek, ajtókeretek, ablakpárkányok, szegélylécek, tetőelemek, fal- és mennyezeti panelek, fa, MDF, OSB, forgácslap panelek, hőszigetelő táblák (kőzetgyapot, EPS, XPS, PIR, PUR stb.). Nagyobb tükör ragasztására is alkalmas.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsa el. Szükség esetén alkoholos vagy egyéb megfelelő tisztítószerrel zsírtalanítsa! Nagyon nedvszívó felületek esetén tapadóhíd (primer) használata javasolt. A felület lehet nedves, vizes is.

Feldolgozás:

+5 °C - +40 °C anyag, alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használja.

A kartus menet fölötti kúpos részét vágja le, és csavarja rá a csőrt. A ragasztandó felület nagyságának megfelelően vágjon le a csőr hosszából kb. 45°-os szögben. Nem kell a teljes felületet bekenni, elég függőleges csíkokban vagy kigyóvonalszerűen felhordani, anélkül, hogy a ragasztó a ragasztandó tárgyon keretet képezzen.

Kinyomás után 10 percen belül alaposan nyomja össze a felületeket. A ragasztó összenyomásakor annak megmaradó vastagsága beltérben minimum 1,5-2 mm, kültérben 3 mm legyen annak érdekében, hogy a hőmérséklet ingadozásból származó mozgásokat fel tudja venni! Nagyobb teher vagy feszültség esetén a ragasztó megkötéséig rögzítse, illetve támassza alá.

Anyagszükséglet:

Ragasztási szituáció függvénye.

Fugaméret

-

MESTER SZUPER Multi Ragasztó

Kiadás kelte: 2026. július 13.

Fontos utasítások:

- nem alkalmas tartós víz alatti alkalmazásra, tartós vízterhelésre,
- nem ajánlott hőszigetelő üveg peremzárására, a ragasztó és a peremzáró tömítés közvetlen érintkezését kerülni kell,
- laminált üvegeknél a PVB fóliával ne érintkezzen,
- kerülendő a közvetlen érintkezés olyan anyagokkal, amelyek lágyítót tartalmaznak vagy bocsátanak ki (pl. butil, EPDM, neopren, lágy PVC), mert elszíneződés vagy tapadásvesztés léphet fel,
- nem ajánlott feszültség alatt álló műanyagok (pl. PMMA, polikarbonát) ragasztására a feszültség okozta repedésveszély miatt.

Tisztítás:

Megkötés előtt a széleken a felesleges anyag spatulával eltávolítandó. A megkötött ragasztót mechanikus úton lehet eltávolítani, levágni.

Műszaki adatok:

A megadott értékek 23 °C-on és 50 % relatív páratartalom mellett értendők, amennyiben az adott érték mellett másképp nem jelezzük. Az értékeket befolyásolják a környezeti tényezők, pl. hőmérséklet, relatív páratartalom, illetve az alapfelület fajtája és típusa, valamint annak jellemzői.

Megkötés előtt:

Fagyra érzékenység:	nem fagyveszélyes
Feldolgozási hőmérséklet (anyag, alap és környezet):	+ 5°C - + 40 °C
Fajsúly (ISO 1183):	1,48 g/cm ³
Átkötési idő:	2,5 - 3 mm/nap
Bőrképződési idő:	40 perc
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban, napfénytől védve, +5 °C - +25 °C közötti tárolás esetén):	12 hónap

Megkötés után:

Szárazanyag tartalom:	kb. 100 %
Hőállóság:	-40 °C - + 90 °C
Shore A keménység (ISO 868):	40
Alakváltozási képesség (ISO 11600):	25%
Húzószilárdság (ISO 8339):	1,1 N/mm ²
Rugalmassági modulus (100 % nyúlás esetén, ISO 8339):	0,8 N/mm ²
Szakadási nyúlás (ISO 8339):	230%

Biztonsági szempontok:

Nem veszélyes készítmény.

Alkalmazáskor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Bőrrel való hosszabb érintkezését kerülni kell. Ha az anyag szembe kerül, 15 percen keresztül bő mennyiségű vízzel kell öblíteni és ajánlatos orvoshoz fordulni. Figyelem! A gyermekeket óvja a terméktől!

További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

MESTER SZUPER Multi Ragasztó

Kiadás kelte: 2026. július 13.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.